

Halv-samleled 8-054



Produkt information

Samplingsleddet kan kombineres med Isoleret svirvel 8-088N

Test: Prøvetestet med 2,5 gange WLL med certificering for hver fremstillet batch. • Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: Behandlingstemperatur: minimum 400°C.

Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	A mm mm	D mm mm	K mm mm	L mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
401200200140	7-8	2	18	9	22	28	0,1	10
401200320140	10	3,15	25	11	26	34	0,2	10
401200530140	13	5,3	30	16	35	45	0,4	10
401200800140	16	8	36	19	38	50	0,6	10
401201250140	18-20	12,5	42	22	46	60	1,1	10

Stregtegning

