
Stålwire 6x7+1 FC

Produkt information



Generelt brug



Stagwire



Landbrug og besætning



sZ G

Højre krydsslået stålwire.

... *Read more*

Wirekonstruktion: 6x7 Fiberhjerte
Mærkning: I henhold til standard
Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C
Standard: EN 12385-4

Fyldfaktor: 0,47

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Stålwire 6x7+1 FC

Belastningstabel

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm²)	Smøring	Vægt kg/100m
101100204250140	2	1.770	Galvaniseret	sZ	2,35	1,48	Dry	1,38
101100304250140	3	1.770	Galvaniseret	sZ	5,29	3,32	Dry	3,11
101100404250140	4	1.770	Galvaniseret	sZ	9,4	5,9	Dry	5,52
101100504250140	5	1.770	Galvaniseret	sZ	14,7	9,23	Dry	8,63
101100604250140	6	1.770	Galvaniseret	sZ	21,2	13,3	Dry	12,4

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes