Wirelock støbemasse til tovpærer

Produkt information



2-komponent støbemasse til tovpærer

- 100% effektiv afslutning.
- Driftstemperatur er mellem -54°C til +115°C.
- Ideelt til „on site" anvendelser.
- Intet risikabelt smeltet metal.
- Forbedret træthedsstyrke.
- Støbningstemperatur uden boosterpakke er 9°C til 43°C.
- En boosterpakke hvis støbetemperaturen er 0°C til 9°C.
- To boosterpakker hvis støbetemperaturen er -10°C til 0°C.
- Vi henviser til Wirelock Tekniske Manual for mere information.

Vi støber direkte "on site" hos dig.

... *Read more*

Bemærk: Spørg CERTEX om korrekt rensevæske.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Wirelock støbemasse til tovpærer

Belastningstabel

Varenummer	Type	Container volumen cm³	Vægt kg
122501000010	PL-100	100	0,2
122502500010	PL-250	250	0,5
122505000010	PL-500	500	1
122510000010	PL-1000	1.000	2
122520000010	PL-2000	2.000	4
122501000011	Booster packet for wirelock	100	-
122502500011	Booster packet for wirelock	250	-
122505000011	Booster packet for wirelock	500	-

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes